

COPERTONE

Caratteristiche tecniche:

COPERTONE è un'emulsione bituminosa in pasta esente da solventi e si usa in edilizia per molteplici applicazioni: sigillatura e impermeabilizzazione su guaine bituminose, impermeabilizzazione orizzontale e verticale di fondazioni, muri di contenimento, coperture sottotegola ecc. Per le sue caratteristiche di adesività può essere impiegato per fissare materiali isolanti come sughero, lana di roccia, ecc. COPERTONE in miscela con cemento ed inerti può inoltre essere utilizzato per piccole riparazioni di pavimentazioni in asfalto sottoposte a traffico leggero.

Modalità di utilizzo:

L'applicazione può essere effettuata a pennello, a rullo, con spazzolone o a spatola, per fare spessore.

Assicurarsi che le superfici da trattare devono essere perfettamente depolverizzate, pulite ed esenti da residui di oli disarmanti e che i supporti cementizi (calcestruzzo o malte) siano stabili, regolarizzati e ben consolidati. Mescolare con cura ogni vaso in modo da omogeneizzare e amalgamare eventuali separazioni di acqua. Su superfici porose si consiglia una prima mano di COPERTONE diluito fino al 40% con acqua; la seconda mano va applicata dopo 3-6 ore, quando la prima mano è completamente asciutta.

Per l'esecuzione di impermeabilizzazioni spalmare il prodotto in almeno due strati fino ad ottenere lo spessore desiderato.

Una volta asciugato COPERTONE forma uno strato plastico resistente all'acqua.

Importante:

Sono da evitare durante l'applicazione le condizioni estreme di caldo (>35° C) e di freddo (<5° C).

Su supporti molto caldi inumidire la superficie.

Evitare l'applicazione in condizioni di alta umidità o in imminente arrivo di pioggia in quanto la corretta asciugatura verrebbe compromessa.

Conservare ed usare a temperature non inferiori a +5° C.

Effettuare sempre una prova preliminare prima dell'utilizzo.

Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative evitando comunque, di disperdere il prodotto o l'imballo nell'ambiente.

Prodotto esente da COV.

LEGGERE ATTENTAMENTE LE AVVERTENZE

Aggiornamento scheda tecnica: marzo 2012

SCHEDA TECNICHE PRODOTTO	
CODICE	Art. 2200
NOME COMMERCIALE	COPERTONE
TIPO DI PRODOTTO	Pasta impermeabilizzante – adesiva idrobituminosa

PROPRIETA' CHIMICO - FISICHE	
Stato fisico e colore	Fluido denso marrone scuro
Solubilità in acqua	Completa
Punto di infiammabilità	n.a.
Densità	1,08 ± 0,02 kg/lt
Tempo di essiccazione a 20°C	3 – 4 ore
Consumo (a seconda dell'applicazione)	Da 1 a 4 kg./m ²
Stoccaggio nelle confezioni originali	12 mesi a temperatura non inferiore a 5°C

Secchielli	10 lt
Secchielli	15 lt